

PLANCHAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO - AISLAPOL



Poliestireno Expandido en planchas de diferentes densidades y espesores.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Densidad (Kg/m ³)	10	15	20	25	30
Coeficiente de conductividad (W/m °C)	0.043	0.036	0.035	0.034	0.033
Temperatura Max. Continua	75 °C	75 °C	80 °C	80 °C	80 °C

DIMENSIONES DE LAS PLANCHAS

Largos	500 mm	2.000 mm	3.000 mm
Anchos	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm

VENTAJAS

Producto económico.
Excelente capacidad de aislación térmica.
Buena resistencia mecánica.

RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS

Buena resistencia a cemento, cal, yeso.
Mala resistencia a solventes aromaticos presente en adhesivos, pinturas, alquitrán.